

MADRAS® ECOSAT MATE' LAC

SCHEDA TECNICA – rev. 26.06.2020


Produttore: VitrealSpecchi Spa

Prodotto di base: vetro float laccato su una faccia (Lacobel).

Descrizione e prestazioni: vetro opacizzato chimicamente e permanentemente su una faccia, liscio e vellutato al tatto. Il retro è laccato con vernice molto resistente, perfettamente omogenea e coprente.

Dimensione lastre: 2250x3210 mm (utile 2210x3170 mm)

Spessore: 4mm

Colore: pure white

Peso: 2,5 Kg/mq per millimetro di spessore

Lavorazioni compatibili: taglio, molatura, bisellatura, smerigliatura, foratura, innesti e tacche. Non è temperabile, né stratificabile, né installabile in vetrocamera. Si raccomanda di consultare la scheda tecnica e le guide del prodotto Lacobel nel sito del produttore www.agc-yourglass.com.

Posa in opera: installare sempre con il lato laccato rivolto verso il supporto; per ogni altra informazione relativa all'installazione, si raccomanda di consultare la scheda tecnica e le guide del prodotto Lacobel nel sito del produttore www.agc-yourglass.com.

Pulizia: quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporcato con mastici, resine, sigillanti ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente l'uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio. Asciugare subito con un panno pulito, meglio se in microfibra.

Stoccaggio:

- sballare subito dopo il ricevimento e stoccare in luogo asciutto e ben ventilato senza variazioni brusche di temperatura per evitare fenomeni di condensa;
- non stoccare mai all'esterno;
- per stoccaggi superiori a 3 mesi si raccomanda di rimuovere la carta intercalare;
- per stoccaggi in condizioni ambientali sfavorevoli (alto tasso di umidità, forti escursioni termiche), distanziare leggermente le lastre con distanziatori;
- si consiglia di non superare i 12 mesi di stoccaggio;
- per evitare graffi sulla superficie del vetro, le lastre devono essere sempre separate l'una dall'altra da elementi distanziatori nelle fasi di movimentazione temporanea e di stoccaggio.

Applicazioni esclusivamente in interni: rivestimenti murali, rivestimento di porte e pareti divisorie, finitura di ante armadi, mobili, mobili da cucina, banchi reception ecc. Può essere installato anche in ambienti umidi (si raccomanda di consultare la scheda tecnica e le guide del prodotto Lacobel di AGC nel sito: www.agc-yourglass.com).

Limiti di accettazione dei difetti: per tutti i difetti derivanti dal vetro base, v. scheda tecnica prodotto Lacobel nel sito del produttore: www.agc-yourglass.com. Per tutti i difetti derivanti dalla lavorazione chimica del vetro, i livelli massimi di accettazione sono i seguenti:

DIMENSIONE DIFETTO mm	NUMERO MASSIMO PER LASTRA	MEDIA PER 20 MQ
> 0,6 e < 1,5	3	5
> 1,5 e < 3,0	1	2
> 3,0 e < 9,0	solo con accettazione cliente	solo con accettazione cliente