

## Orizzonti

### Scheda tecnica

Rev. 24.09.2020

**Produttore:** Vitrealspecchi spa

**Prodotto base:** vetro float conforme alla norma UNI EN 572-1, 2; vetro float stratificato conforme alla norma UNI EN ISO 12543.

**Descrizione e prestazioni:** vetro opacizzato chimicamente e permanentemente su una faccia, dove presenta tre semplici ed eleganti fasce satinata: due fasce con satinatura coprente, intercalate da una fascia con satinatura più luminosa e brillante (v. schema allegato). Velatura delle immagini efficace e ottimale diffusione della luce; liscio e vellutato al tatto, grazie alla ridotta porosità della superficie è molto più resistente alle impronte e più facile da pulire del tradizionale vetro sabbato.

**Applicazioni interno/esterno:** pareti divisorie, porte, ante armadi, schermi doccia (per facilitarne la pulizia e se si vuole mantenerne il potere schermante anche durante la doccia, installare il vetro con lato trattato rivolto verso l'esterno).

**Dimensione lastre:** 2400x3210 mm (utile 2360x3170 mm).

**Spessori:** monolitico 4/5/6/8/10 mm; stratificato 33.1 mm.

**Colori:** extrachiaro, chiaro.

*La disponibilità standard dei colori/spessori indicati è soggetta a variazioni da verificare al momento dell'ordine.*

**Peso:** 2,5 kg/m<sup>2</sup> per millimetro di spessore.

**Lavorazioni compatibili:** tutte le lavorazioni meccaniche e termiche del vetro compatibili con il prodotto di base utilizzato: taglio, molatura, bisellatura, incisione, foratura, tempera, curvatura, stratifica, verniciatura, ecc.

**Pulizia:** quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporcato con mastici, resine, sigillanti ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente l'uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio. Asciugare subito con un panno pulito, meglio se in micro-fibra.



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

## Orizzonti

### Stoccaggio:

- sballare subito dopo il ricevimento e stoccare in luogo asciutto e ben ventilato senza variazioni brusche di temperatura per evitare fenomeni di condensa;
- non stoccare *mai* all'esterno;
- per stoccaggi superiori a 3 mesi si raccomanda di rimuovere la carta intercalare;
- per stoccaggi in condizioni ambientali sfavorevoli (alto tasso di umidità, forti escursioni termiche), distanziare leggermente le lastre con distanziatori;
- si consiglia di non superare i 12 mesi di stoccaggio;
- per evitare graffi sulla superficie del vetro, le lastre devono essere sempre separate l'una dall'altra da elementi distanziatori nelle fasi di movimentazione temporanea e di stoccaggio.

**Limiti di accettazione dei difetti:** per i difetti derivanti dalla produzione del vetro float: vedi Norma UNI EN 572-2.

Per i difetti derivanti dalla lavorazione chimica del vetro:

DIMENSIONE DIFETTO/mm	NUMERO MASSIMO/LASTRA	MEDIA PER 20 m <sup>2</sup>
> 0,6 e < 1,5	3	5
> 1,5 e < 3,0	1	2
> 3,0 e < 9,0	solo con accettazione cliente	solo con accettazione cliente



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.